



VOEGWIJZER 2023 – EPOXYVOEGEN

Reactiehars voegmortel RG-klasse, volgens NEN EN 13888 -1: 2022

Deze actuele voegwijzer 2023 is gebaseerd op gegevens van de opgenomen fabrikanten van lijm – en voegmaterialen. De informatie is zo zorgvuldig mogelijk verwerkt. Waarden met betrekking tot de weerstand tegen intensieve schoonmaakmethodes zijn door de producenten ingeschat. Ze dienen dus uitsluitend als indicatieve waarde. We benadrukken dat voor een verantwoorde voegkeuze er maar één advies geldt: Neem telkens vooraf contact op met de fabrikant voor een passend advies. Immers hem wordt veelal verzocht ook garantie af te geven. Het overzicht ondersteunt een eerste oriëntatie.

PRODUCENT	PRODUCTNAAM EPOXYVOEG	EIGENSCHAPPEN				
		breedte mm	aantal kleuren	water afstotend	vuil afstotend	bestand teg. chem reinig.
	WA RG12 1-6	2 - 15 1 - 6	4 9	● ●	● ●	z z
	Ardacolor Xtrem Easy	1,5 - 12	5	●	●	z
	X-Tensive X-Fusion	2 - 12 2 - 20	3 19	● ●	● ●	z z
	703 Voegepoxy	< 15	4	●	●	z
	Okapox Royal Okapox Designvoeg	1 - 12 1 - 12	12 10	● ●	● ●	z z
	Weber.fug 878 Weber.xerm 848	2 - 15 1 - 10	1 3	● ●		z z
	Starlike EVO Fillgood EVO	1 - 15 1 - 6	105 8	● ●	● ●	z z
	Kerapoxy Kerapoxy CQ Kerapoxy Easy Design	> 3 > 3 > 3	20 19 32	● ● ●	● ● ●	z z z
	FMY 90	0 - 10	RAL	●	●	z
	Prof 123 Omnifill	< 12	24	●	●	z
	Durapox Premium Durapox NT Plus Durapox NT	1 - 20 2 - 20 2 - 20	17 7 4	● ● ●	● ● ●	z z z
	Asodur-EK 98 Asodur-Design	3 - 15 1 - 7	1 18	● ●	● ●	z z
	CF Design	1 - 10	5	●	●	z
	FEP Speciaal FEP Plus	2 - 12 1,5 - 12	10 4	● ●	● ●	z z
	Weberepox Easy	1 - 10	6	●	●	z

Normen en richtlijnen:

- NEN-EN 13888 – 1: 2022, definitieve norm Mortels voor keramische tegels.
Normblad voor definities en specificaties mortels voor keramisch tegelwerk.
RG is hierin de code voor met hars gebonden voegmortels
- Uitvoeringsrichtlijn URL 35 – 101, d.d. 13/04/2018, een SKG – IKOB uitgave.
- Emicode, aanduiding voor emissies, gericht op gezondheid eindverbruiker
 - EC2 lage emissie
 - EC1 hoogste klasse lage emissie
 - EC1 Plus extra hoog niveau voor lage emissie
 - Dat tot nu toe te bereiken is.
 - R extra toevoeging Emicode gericht op gezondheid verwerker
 - Niet op gezondheid en milieu eindgebruiker

Deze codes worden door producenten gebruikt in hun documentatie.

Sommigen hebben ze opgenomen in de kolom opmerkingen.

		VERWERKING				
bestand teg. hoge druk rein. druk	bestand teg. stoom reiniging rein	beloopbaar na x uur	reinigen x min na voegen	sluier verwijd. Toepassen	sluierverwijd. product	opmerkingen en/of certificering
z z	z z	12 12	0 0	als na schoonm. toch sluier	RG Cleaner	RG RG en EC1 R Plus
z	z	12	30	nvt	evt. schoonm. + toev spiritus	R2T/ RG best teg brede ranche chem.
z z	z z	12 16	0 0	nvt nvt	na 1 dag contr evt sluier verw	lijm + voeg; RGR2T, EC1 Plus eenv. verwerkb.; RG R2T, EC1 Plus
z	z	16	60	nvt	evt. 358 Toolcleaner	703 is tevens dunbedlijm
z z	z z	12 12	0 0	nvt nvt	evt Okamul WH Plus	oplosmiddelvrij; 2 en 5 kg verpakking oplosmiddelvrij
z z	z z	24 24	max. 20 max 10	nvt	evt. schoonm. + 10 % spir	oplosmiddelvrij oplosmiddelvrij
z z	z z	24 24	0 0	scotchbrite wit	Litonet EVO wand: Gel	lijm en voeg; ideaal voor mozaïek kant en klaar; opnieuw te gebruiken
z z z	z z z	24 24 24	0 0 0	afh structuur mozaïek	Ultra Care Epoxy Gel voor wand	schimmelwerend, dankzij Bio-Block®
z	z	24	1 - 5	als na schoonm. toch sluier	ERY 92	RG W270
z	z	24	20	nvt	zakjes reinig bijgeleverd	100 % kleurvast
z z z	z z z	16 16 16	10 - 45 10 - 45 10 - 45	als na schoonm. toch sluier	Durapox Finish	verwerk als cementv R2T en EC 1 Plus R2T en EC 1 Plus R2T en EC 1 Plus
z z	g g	16 16	0 0	als na schoonm. toch sluier		R2T en EC1 R plus R2T en EC1 R plus verbruikscalculator op site
z	z	16	0	als na schoonm. toch sluier	Epoxy Clean	bij specifieke gevallen advies inwinnen basis - epoxy
z z	g g	16 16	0 0	als na schoonm. toch sluier	Sopro Epoxy Sluierverwijde- raar	voor beter afsponsen: Sopro Epoxy Afwasmiddel
z	g	12 - 24	0	nvt		chem.rein. en hoge druk

Verklaring tekens

● – van toepassing, b – beperkt, r – redelijk, g – goed, z – zeer goed